
Euroblock Multi 026

Szigetelő előkenő

Tulajdonságok:

- 1 K nedvesség bezáró
- Homokszórás nélkül alkalmazható
- Egy nap alatt kész
- Veszélyes anyagot nem tartalmaz

Előkenő, vagy alapozó:

- Cementkötésű, **szívóképes** esztrichben meglévő, nem nyomásos maradék nedvesség lezárására (4 CM %-ig)
- Szigetelés felületi nedvesség ellen- szigetelési munkáknál és szauna építésnél – (ez nem felel meg a DIN 18195/5 szigetelésnek)
- Szigetelő anyagként káros kellemetlen szagok ellen, amik az előregedett padlózatból párolognak ki.

Technikai adatok:

Alapanyag:	Polimerdiszperzió (levegőhálós)
Szín:	Kékes
Sűrűség:	Cca. 1,20g/cm ³
Halmazállapot:	Közepesen viszkóz
Oldószer:	Víz
Felhordás:	75082 sz. Techno Aqua bevonóhengerrel, 15-25 °C-os szobahőmérsékleten, mely érvényes a megmunkálandó felület hőmérsékletére is levegő páratartalom 40 – 75 % , javasolt < 65%
Felhasználás:	cca. 50g/m ² az első vékony felhordásnál, 2. és 3. rétegnél cca. 50–75g/m ²
Közbenső száradási idő:	Az első felhordás után cca. 30 perc, a 2. felhordás után cca. 60 perc
Teljes kikeményedés:	Cca. 12 óra, a 3.felhordás után
Legjobb felhasználhatóság:	12 hónapig, eredeti csomagolásban tárolva
Tárolás:	Jól lezárva szoba hőmérsékleten, bontott állapotban lehetőleg gyorsan felhasználni
Fagyra érzékenység:	Nem
GISCODE:	D1
Biztonsági adatlap:	Kérésre

*A megadott értékek laborértékek, a különféle helyszínekhez kötött sokszínűség között csak irányértékként kezelendők.

Aljzat:

Az aljzat meg kell, hogy feleljen a hazai előírásoknak és az aktuális TKB és BEB ismertetőknél, különös tekintettel az egyenletesen sima, száraz, (cement esztrichben max. 4 CM% nedvesség tartalommal), nyomásálló, repedés és pormentes felületre, valamint megfelelő szívóképességre. A hiányosságokkal rendelkező aljzatokat csiszolással, marással, portalanítással kell előkészíteni. Esetenként nem árt a hibákat jelenteni. A VOB vizsgálati, gondossági és jelentési kötelezettségek betartandók. Repedéseket és bevágott fugákat 816 Epoxy öntőmasszával vagy 911 Europlan Polyesterrel erősen bezárjuk. Nedvességbezárásként alkalmazva az esztrich felületi szilárdsága, homogenitása és szívóképessége döntő fontosságú az alapozó hatásfok, valamint a tapadó szilárdság szempontjából. Csak szerkezetileg szilárd felületen tud a bezárási rendszer hatásosan működni és a keletkező párányomásnak ellenállni.

Feldolgozás:**Használat előtt jól felkeverendő!**

Az Euroblock Multi 026 nedvesség bezárására csak **cementkötésű** esztrichnél használható.

1. réteg felhordása 1:1 arányban vízzel hígítva
2. és 3. réteg felhordása hígítás nélkül keresztirányban 75082 sz. Techno Aqua bevonó hengerrel. A közbenső száradási idő az első felhordás után cca. 30 percet, a második felhordás után 60 percet igényel a filmréteg teljes megszáradásáig. A tócsaképződés elkerülendő. A teljes felületnek kell megszáradnia. A teljesen felhordott anyagmennyiség cca. 200g/m².

A szigetelőréteg harmadik felhordása utáni teljes mértékű száradást követően (cca. 12 óra) egy cca. 2 mm vastag aljzatkiegyenlítő réteget készítnék, amely a burkolathoz alkalmas (elasztomerburkolatoknál a kiegyenlítő réteg 3 mm rétegvastagságban készítenék).

Megjegyzés:

026 Euroblock Multi az alábbi esetekben **nem** használható!

- Nedvességbezárásként, ahol a nedvességbezárás eljárása az aljzat széteséséhez vezethet. (pl. kalciumszulfát kötésű esztrichnél (anhidrid), magnézium esztrichnél, mivel fennáll a veszélye annak, hogy a nedvesség bezárásával az aljzat kémiai bomlása megindul.
- Nedvességbezárásként parketta közvetlen ragasztásánál. Itt javasoljuk: 021 Euroblock Reno, vagy 042 Euroblock Turbo használatát, alternatív megoldásként egy teljes felületű parkettához alkalmas aljzatkiegyenlítést és azt követően a parketta ragasztását elasztikus ragasztóval (pl. 156 Eurowood MS Extra).
- Betonaljzatban meglévő maradék nedvesség bezárására: itt kizárólag 021 Euroblock Reno (2K-EP alapozó) javasolt.
- Fűthető padló szerkezeteknél jelentős maradék nedvességnél.

Figyelmeztetés:

Más gyártók műszaki információs adatlapjai figyelembe veendőek. A szakmához kapcsolódó szabványok és szabályok betartandók. Németországon kívüli alkalmazásnál a mindenkor nemzeti szabályok ismerete és betartása a felhasználó feladata.

Csomagolás:

12 kg-os egyszer használatos kiszerelésben, nettó

Figyelembe veendő:

A megadott adatokkal a gyakorlatban és laboratóriumban elért kísérleteink és tapasztalataink alapján szeretnénk Önöket a legjobb tudásunk szerint tanácsokkal ellátni. Egyedi esetekben jótállást a sokoldalú felhasználási lehetőségek valamint a felhasználási és tárolási módok betartásának ellenőrizhetetlensége miatt nem vállalunk!

Mindenféle más felhasználási mód, ami a műszaki előírásainkhoz képest eltér feltétlenül jóváhagyásunkat igényli. Ennek hiánya a szavatosság elvesztését jelenti. Ezért javasoljuk többszöri próbamunka elvégzését. Egyébként minden esetben az Általános Üzleti Feltételeink érvényesek.

Jelen műszaki információval minden eddigi korábban kiadott műszaki adatokkal rendelkező tájékoztató anyagunk, termékinformációnk érvényét veszíti.

Aktuális kiadás 2008.12.02, a 2008.04.11.-i kiadás érvényét veszíti.